

ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Категория	Подкатегория
Натуральный камень	Террако
Отделка	Тестируемый
Тестируемый	РVC
Ширина	Длина
122см	50 метры
Клей	PSA акрил с системой отвода воздуха
Гарантия	10 лет
Натяжение	Натяжение
Сопротивление царапинам	Средний
Направление рисунка	-
Толщина (среднее значение для каждой категории)	200 µm
Условия хранения (не более 3 лет с момента поставки)	От 5°C до 30°C
Метод установки	Сухой
Область установки	Внутренний
Температура установки	От 12°C до 38°C
Метод установки (ABBA - ABAB)	ABAB


СЕРТИФИКАЦИИ

CE настенное покрытие (EN15102)	Совместимый	Стойкость к цвету при очищении (ISO 105-X12) - Оценка по серой шкале	4-5 (длина и ширина)
REACH	Совместимый	Устойчивость к моющему средству (ISO 18168)	Отлично
Выбросы альдегидов (CMR ISO 16000)	Пропуск	Стойкость к воде (ISO 105-E01)	Отлично
Исследование летучих органических соединений (EN16516)	A+	Способность поглощать жидкости (ISO 9073-6 2000)	11.50%
Противопожарная классификация продукта (EN13502)	B ближайшее время	Скорость поглощения жидкости (ISO 9073-6 2000)	0 mm
Противопожарные двери (ANSI/UL 10C - ANSI/UL 10B)	B ближайшее время	Размерная стабильность (ISO 3759) - 24 часа при температуре 50°C - 65% влажности воздуха	0.25 mm
Покрывие для стены - спецификация для коркового рулона (EN13085)	Не было запрошено.	Термическое и термоциклическое сопротивление	B ближайшее время
IMO/MED Модуль B - E	Совместимый	Сопротивление выцветанию цвета из-за воздействия света	B ближайшее время
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ (ISO 5658-2:2006 + A1:2011)	Совместимый	Проверка клея	24 часа после установки: 1.43 кг/см
Сопротивление пятнам (Tchibo)	Отлично	Устойчивость к влаге	B ближайшее время
Антибактериальные свойства JIS Z 2081 am. 1 (2012)	Совместимый		
Легкомоющая поверхность (EN12956)	Нет видимых изменений		
Способность к чистке (EN12956)	Экстра моющийся		
Легко очищать (EN12956)	Наблюдаемые изменения		

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ:

Этот продукт предоставляет исключительную стойкость к воде, грязи, абразивам, УФ-лучам и износу (пожелтение, растрескивание, расширение/сужение, расслаивание).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для очистки поверхности пленки используйте мягкое мыло, такое как pH нейтральное моющее средство. Избегайте продуктов с слишком кислым или щелочным pH-значением. Для удаления трудных пятен используйте горячую воду (не кипятки). При необходимости используйте раствор изопропилового спирта и воды (70% ИСО, 30% H₂O). Однако не используйте этот раствор на поверхностях, покрытых Cover Styl. - При очистке поверхности пленки используйте только мягкие ткани или тряпки, чтобы избежать повреждений. - Избегайте использования моющих средств на основе органических веществ, таких как аммиак, так как они могут повредить винил. Перед использованием моющих средств, антисептиков или вируцидных продуктов они должны быть протестированы на скрытой поверхности. - В случае с артикулами Корк минимальная чистка и уход необходимы из-за пыле- и грязеустойчивости. Используйте мягкую щетку для очистки этих поверхностей. Если на поверхности есть влага или пятна от влаги, используйте впитывающую ткань, чтобы удалить влагу, а затем тщательно высушите пораженную поверхность как можно быстрее.

Изображения и характеристики изделия не составляют договорного обязательства, компания Cover Styl имеет право в любой момент вносить изменения в состав изготавливаемых пленок. Изображение цвета и наружного покрытия на компьютере может отличаться от реальности в зависимости от настроек экрана. Поэтому мы рекомендуем заказать образец на сайте или связаться с нами, чтобы выбрать покрытие, которое максимально соответствует вашим потребностям. В связи с небольшими различиями в цвете продукции мы рекомендуем сразу купить необходимое количество пленки во избежание внешних различий при реализации проекта Cover Styl.